



[PERMA-WHITE®](#) - pruža lep , dugotrajan završni premaz

[PERMA-WHITE®](#) - je sam sebi podloga.

Boja visokih performansi, na lateks - akrilnoj bazi koja pruža efikasnu zaštitu od buđi.

Boja [PERMA-](#)

[WHITE®](#) je idealna za: stanove, podrumne, pekare, mlekare, bolnice, hotele, bazene, proizvodne hale, magacine i sve prostorije u kojima je potrebno prati zidove (kao što su objekti u kojima se proizvode prehrambeni proizvodi).

Za razliku od običnih boja ,[PERMA-](#)

[WHITE®](#) stvara snažni, izdržljivi, vodoperivi završni sloj koji podnosi vlagu i odbija prljavštinu.

Izvrstan za upotrebu na svim unutrašnjim površinama.

Može se naneti na zidove ili plafone preko sledećih površina: maltera, glet mase, gipskartona, preko postojee boje, metala, stakla, drveta ...

Prianja i na glatke površine bez prethodnog hrapavljenja površine.

U većini slučajeva nije neophodna kupovina posebnog prajmera.

Nakon uklanjanja postojeće buđi , dva sloja [PERMA-](#)

[WHITE®](#) će osigurati da bilo koji interijer izgleda svetlo i lepo godinama.

## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

### **Priprema površine -**

Površina zida (plafona) mora da bude potpuno očišćena od prethodne buđi, bez prljavštine, masti, voska i potpuno suva ali ne samo na dodir već i hemijski - dubinski osušena.

Za skidanje postojeće buđi sa zidova najbolje je koristiti blagi rastvor varikine (2 dl varikine na 1 litar vode).

Da bi se postigao garantovani efekat protiv buđi neophodno je naneti dva premaza.



Prvi premaz služi kao podloga za drugi , završni sloj.

#### **Primena -**

Dobro protresite ili promešajte pre upotrebe. Nanosi se kao i sve boje za unutrašnje radove pomoću valjka, četke ili prskanjem.

#### **Uslovi nanošenja -**

Optimalna temperatura za rad je između 10 ° C i 32 ° C i relativna vlažnost vazduha manja od 80%.

**Nanošenje** - Nanosi se sintetičkom četkom, valjkom, aplikatorom ili airless uređajem.

Pri nanošenju airless uređajem preporučuje se otvor dizne od .017 i pritisak (2000-2600 PSI).

**Vreme sušenja** - Brzo se suši.

Drugi premaz može da se nanosi već posle dva sata (pri preporučenoj temperaturi i vlažnosti vazduha)

Ako koristite **PERMA-WHITE®** u područjima visoke vlažnosti poput kupatila

sačekajte najmanje 24 sata pre izlaganja premaza visokoj koncentraciji vlage iz tuša / kade.

Puno prijanjanje i tvrdoću premaz dobija 7 dana po nanošenju.

#### **Nijansiranje -**

**PERMA-**

**WHITE®** je bele boje , ali može se tonirati za postizanje pastelnih i srednje jakih nijansi sa maksimalno 3 1ml univerzalnog tonera po litru.

Ako se toniranje vrši u više različitih posuda neophodno je međusobno spojiti tonirani premaz u jednu posudu

i promešati kako bi se postigla ujednačenost nijanse.

Pokrivnost - 10m<sup>2</sup> / L u jednom sloju. Dva sloja su neophodna.

**Čišćenje** - Očistiti ostatke tečnim deterdžentom i toplom vodom.

Alat oprati rastvorom deterdženta i vode neposredno po upotrebi.

Ako su se ostaci prajmera osušili na alatu potopiti alat preko noći u rastvor deterdženta i vode.

Sledite uputstva proizvođača kada je u pitanju čišćenje opreme za prskanje.

Upozorenje - **PERMA-WHITE®** nije namenjen za primenu na podovima ili bilo kojim površinama koje uranjanju u vodu ili su u dužem kontaktu sa vodom poput unutrašnjosti tuš kabina , sauna ili parnih soba.

**NAPOMENA** - Nanošenje bilo kog drugog finalnog premaza preko boje **PERMA-WHITE®** poništava njenu otpornost na buđ.

**Rok upotrebe** - Dve godine od datuma proizvodnje.

